



Пастообразный разделительный состав «IZHWAX CT-30» Для изделий из ППУ

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ:

Создание разделительного слоя, обеспечивающего многократную выемку деталей из пресс-формы. Применяется в производстве изделий из пенополиуретанов (теплоизоляционные плиты, скорлупы, фланцы предварительно изолированных труб), изделий из бетона, гипса, цемента (на границе полиуретан – отливка).

СВОЙСТВА:

- Экономичен
- Легко наносится вручную кистью или валиком
- Не имеет запаха
- Имеет отличные антиадгезионные свойства



ВАЖНО!

Внимательно прочитайте инструкцию по применению до конца! Если у Вас возникнут вопросы, звоните нам по телефонам или пишите на адрес электронной почты, указанный в конце инструкции!

Перед основным применением сделайте пробное нанесение разделительного воска и съем изделия с черновой пресс-формы.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРЕСС-ФОРМЫ:

Наносите состав на пресс-форму, предварительно разогретую до 20 – 25°C.

1. Очистить пресс-форму от следов старых заливок (залипшего пенополиуретана, масел, предыдущей смазки).
2. Нанести смазку на пресс-форму вручную кистью или валиком.
3. Залить пенополиуретановую систему в пресс-форму и выдержать изделие. Достать изделие.
4. Используйте форму до тех пор, пока разделение не станет слегка затрудненным, после чего нанесите один дополнительный слой смазки.
5. Для очистки форм от излишков воска и образовавшихся загрязнений используйте очиститель «IZHWAX очиститель пресс-форм от ППУ».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Используйте состав в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте правила противопожарной безопасности, предъявляемых к легко воспламеняемым жидкостям (ЛВЖ). Не используйте вблизи источников открытого огня. При попадании в глаза промойте водой, обратитесь к врачу. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

СОСТАВ: углеводородный растворитель, смесь предельных углеводородов, пластификатор.

УПАКОВКА: пластиковая канистра, масса нетто 16 кг. Металлическая бочка, масса нетто 165 кг.

ХРАНЕНИЕ: хранить при температуре не выше 50°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ: при соблюдении условий хранения, срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного воска в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного воска или его пригодности для конкретной цели.

Производитель компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск, ул. Маяковского 33, офис 217.

+7 929 278 38 18 Никита Козлов +7 912 852 05 49 Александр Караваев

www.izhwax.ru

izhwax@mail.ru

a.karavaev@izhwax.ru